

Produit distribué par :

SARL ACA - Tél 06 84 98 19 14

Email : valerie.fevrier16@orange.fr



Photo non contractuelle

**FICHE DESCRIPTIVE
TECHNIQUE ET COMMERCIALE**

Désignation commerciale : TERRE DE DIATOMÉE A USAGE INDUSTRIEL ET ROUTIER - GRANULOMETRIE 05/10-25K

Destination : Absorbant industriel et routier permettant la maintenance et le nettoyage des surfaces
Conforme à la norme NF P98-190 permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier.

Texte orienté consommateurs : La Terre de Diatomée 05/10 sert à l'absorption de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc.) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc. Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols. De par ses caractéristiques, il restitue un revêtement sec et non glissant après usage.
Autres utilisations possibles : litières pour animaux, désodorisant chambres froides, agent stabilisateur pour les plantes, support pour parfum.

Références : interne Global Hygiène
EAN13
Nomenclature douanière

R425A (Seaux de 15kg) / R426A (Sacs de 20 kg)
3273189072015 (sacs uniquement - R426A)
44300180

Composition et caractéristiques techniques :	Composition Couleur Densité Absorption d'eau Absorption d'Hydrocarbures Taux d'émission de poussières Taux d'adhérence résiduelle PH (solution aqueuse 10%) Poids spécifiques (g/cm ³) Perte au feu à 1025°C Température de Calcination Produit Chimiquement Neutre	Terre de Diatomée du Danemark Rouge/Brun 543 kg/m ³ - 0,543 151% 152% 0,60% 97,00% 5,50 2,30 2% Supérieur à 800°C à l'exception de l'acide fluorhydrique
---	--	--

Mode d'emploi

1. Mettre une couche de minéral dans les lieux où il existe un risque de fuite ou pour absorber des rejets liquides déjà présents.
2. Répandre une quantité suffisante de manière à ce que le minéral ne soit pas saturé ni obscurci en surface.
3. Procéder au balayage ou au ramassage après quelques minutes. Si des traces persistent, le renouvellement de l'opération sera nécessaire

NB : le choix de la granulométrie dépendra de la nature du sol et de la fréquence des passages : terre de diatomée 05/10 calcinée = passages très fréquents et routes

Conditionnement :	Colis de Poids du colis Type palette Nombre d'UF /palette Nombre de colis /palette	Seau / Sacs 15 kg (seau) / 20 kg (sacs) Palette perdue 100*120 32 seaux ou 50 sacs 32 seaux ou 50 sacs
--------------------------	--	--

Nota Bene : Version 20140725 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR.